

SPECIFICATION



(株)ベルアドワイズ 販促購買部

愛知県名古屋市中区新栄2-42-28

Part No.VS-100HG

TEL: 052-238-1411/FAX: 052-238-1416

項目	単位	仕様	テスト方法
I. 紙管直径&公差			
1. 厚み	mm	0.270±0.020	
2. ロール内径	mm	75	
3. 重量	g/m ²	300±30	
II. 構成			
1. 素材		Soft PVC	
厚み	mm	0.100±0.010	
2. 糊		溶剤系アクリル性	
厚み	mm	0.030±0.005	
3. 離型紙		80g両面PEラミ	
厚み	mm	0.140±0.010	
III. 特性			
1. ボール タック	No.	5-10	JIS Z 0237
2. 180° 剥離粘着力	g/25mm-20min	1200 ↑	JIS Z 0237
	g/25mm-24 hr	1800 ↑	JIS Z 0237
3. 90° 剥離力	g/50mm	40±20	JIS Z 0237
4. 保持力	mm	0.3 ↓	JIS Z 0237
5. 引張り強度	g/10mm	1500 ↑	JIS Z 0237
6. 伸び	%	150 ↑	JIS Z 0237
7. 収縮力	% (80℃x48hrs)	0.5 ↓	
8. 不透明度		75 ↑	
9. 光沢度	Degree/60° Angle	80 ↑	ISO 2813
10. 耐熱性	℃	80	
11. 耐寒性	℃	5	
12. 保管状態	℃ & Relative Humidity	5~40℃ & 35~75%	
13. 有効保管	Year	1	
14. 耐候性		中期用	ISO 4892-3(500hr)
Remark			
1. 保持力テスト状態：25mm×25mm×1.0KG. (このデータは参考値です。)			

SPECIFICATION



(株)ベルアドワイズ 販促購買部

愛知県名古屋市中区新栄2-42-28

TEL: 052-238-1411/FAX: 052-238-1416

Part No.VS-100HM

項目	単位	仕様	テスト方法
I. 紙管直径 & 公差			
1. 厚み	mm	0.270±0.020	
2. ロール内径	mm	75	
3. 重量	g/m ²	300±30	
II. 構成			
1. 素材		Soft PVC	
厚み	mm	0.100±0.010	
2. 糊		溶剤系アクリル性	
厚み	mm	0.030±0.005	
3. 離型紙		80g両面PEラミ	
厚み	mm	0.140±0.010	
III. 特性			
1. ボール タック	No.	5-10	JIS Z 0237
2. 180° 剥離粘着力	g/25mm-20min	1200 ↑	JIS Z 0237
	g/25mm-24 hr	1800 ↑	JIS Z 0237
3. 90° 剥離力	g/50mm	40±20	JIS Z 0237
4. 保持力	mm	0.3 ↓	JIS Z 0237
5. 引張り強度	g/10mm	1500 ↑	JIS Z 0237
6. 伸び	%	150 ↑	JIS Z 0237
7. 収縮力	% (80℃x48hrs)	0.5 ↓	
8. 不透明度		75 ↑	
9. 光沢度	Degree/60° Angle	5±5 ↑	ISO 2813
10. 耐熱性	℃	80	
11. 耐寒性	℃	5	
12. 保管状態	℃ & Relative Humidity	5~40℃ & 35~75%	
13. 有効保管	Year	1	
14. 耐候性		中期用	ISO 4892-3(500hr)
Remark			
1. 保持力テスト状態：25mm×25mm×1.0KG. (このデータは参考値です。)			