


製品スペックシート	作成日	2020年4月3日
	改定日	

VS-R95S-M2

対応インク	溶剤インク		
基材	塩ビフィルム		モノメリック
耐候性	短期用		
表面	マット/10以上		60度光沢度計/代表値
粘着材	強粘再剥離タイプ/グレー		
総厚	270±25 μm		代表値
粘着力	20分後:17.9N/25mm		180度剥離(AL板)/代表値
	24時間後:20.4N/25mm		180度剥離(AL板)/代表値
規格		製品巾(mm)	製品長さ(M)
	1	1,370	50
	2	1,100	50
紙管コア	3インチ		
印字面	ロール外側		
発売	2020年(2013年に発売したVS-R95S-Mの後継品です)		
備考	片面PEコート of 離型紙なので水貼り施工はお控え下さい。本製品は強粘再剥離タイプの粘着剤を採用しており、被着体からの剥離時には力が必要です。また、再剥離性能については全ての環境下での再剥離性能を保証するものではありません。被着体および使用環境によって変わりますので、実際にテストを行ってください。		



- ← 基材:塩ビフィルム(白) 95±10 μm
- ← 粘着剤:グレー/強粘再剥離タイプ 25±5 μm
- ← セパレーター:片面PEコート紙 150±10 μm(140g/m²)

- ※ 本書記載内容は弊社内における試験結果の一例及び代表値であり、保証値ではございません
- ※ 製品は予告無く仕様の変更、規格の改廃を行う場合がございます
- ※ 印字適正及び、加工適正は必ずお客様ご自身で事前にテストをして下さい
- ※ Latex プリンターの場合はヒーターの加温により波打ちが発生する場合がございますので推奨いたしません
- ※ 製造時期等の違いにより、ロット差異が発生する可能性もございます
- ※ ご使用に際しては、カタログや製品外装、各種資料に記載されている注意事項を事前によくお読み下さい



株式会社ベルアドワイズ

愛知県名古屋市中区新栄 2-42-28

TEL:052-238-1411 / FAX:052-238-1416